

<Soarnol 16DX の一般物性>

項	目	条 件	値
粘 度 <sup>1)</sup>		濃度 10wt%	65
		15wt%	390
OTR <sup>2)</sup>		20° C, 0%RH	2
		20° C, 65%RH	4
性 状		—	溶液

1): B型粘度計 (mPa.s) , at 40° C

2): 3 μ m コートしたときの酸素透過度 (cc / m<sup>2</sup>·day·atm) , OXTRAN 10/50 (MOCON 社製)で測定