

<Soarnol D2908H4 の一般物性>

性 質	単 位	値
エチレンコンテンツ	mol%	29
MFR ¹⁾ (@210°C, 2160g)	g/10min	5
揮発分	%	< 0.3
融点 ²⁾	°C	188
結晶化温度 ²⁾	°C	163
酸素透過率 ³⁾ 20°C×65%RH	cc 20μm / m ² day atm	0.4

1):メルトインデクサーで測定

2):DSC 法, 昇温および降温速度 10°C/min

3):OXTRAN 10/50 (MOCON 社製)で測定