



【ソアノール[®]】のフロンガス (R22;CHClF₂) バリア性

【ソアノール[®]】のフロンガス(R22;CHClF₂)バリア性能を以下に示します。

評価:ドライフィルム、差圧法による

| サンプル | (cc・100 μ m / m ² ・day・atm) | |
|---------------|--|--------|
| | 30℃ | 50℃ |
| ソアノール 29mol%品 | 4.6 | 8.2 |
| ソアノール 32mol%品 | 7.5 | 14.1 |
| ソアノール 38mol%品 | 13.5 | 22.1 |
| ソアノール 44mol%品 | 18.5 | 27.8 |
| LDPE | 4,900 | 14,000 |

改定日:2003年3月25日

