


## エチレン組成と $T_m, T_c, T_g$

〔ソアノール®〕の融点( $T_m$ )、結晶化温度( $T_c$ )、ガラス転移温度( $T_g$ )の関係を下図に示します。

$T_m, T_c$  はエチレン組成とともに低下傾向を示します。 $T_g$  の低下は比較的緩やかですが、高エチレン組成ではその低下が比較的大きくなります。



改定日:2007年10月2日

