

“索阿诺尔™”的氢气阻隔性

下表为“索阿诺尔™”对氢气的阻隔效果。

条件：23℃，干膜，差示气压法(依据 JIS K7126 A 法)

样 品	氢气透过度 (cc · 20 μm / m ² · day · atm)
索阿诺尔™ 25mol%产品	17
索阿诺尔™ 29mol%产品	31
索阿诺尔™ 32mol%产品	42
索阿诺尔™ 38mol%产品	77
PA6	2,200
HDPE	10,000