

“索阿诺尔™”的氟利昂(R22；CHClF₂)阻隔性

下表为“索阿诺尔™”对氟利昂的阻气效果。

评价方法：干膜差示气压法

样 品	(cc · 100 μm / m ² · day · atm)	
	30℃	50℃
索阿诺尔™ 29mol%产品	4.6	8.2
索阿诺尔™ 32mol%产品	7.5	14.1
索阿诺尔™ 38mol%产品	13.5	22.1
索阿诺尔™ 44mol%产品	18.5	27.8
LDPE	4,900	14,000