

“索阿诺尔™”相关的相对湿度和 Tg 的关系

“索阿诺尔™”相关的各相对湿度(RH)下玻璃化转变温度(Tg)值如下表所示。
已有信息表明“索阿诺尔™”会因相对湿度影响而导致 Tg 下降。

(1) 试验方法

样 品：索阿诺尔™ (32mol%产品, 38mol%产品, 44mol%产品)

测定仪器：Perkin Elmer DSC7

升温速度：10℃ / min

(2) 结果

样 品	Tg(℃)					
	0%	45%	65%	72%	88%	100%
索阿诺尔™ 32mol%产品	60	38	37	16	-	3
索阿诺尔™ 38mol%产品	58	40	37	38	18	6
索阿诺尔™ 44mol%产品	55	38	36	37	-	8