



"索阿诺尔 TM"的热力学性能

"索阿诺尔 TM"相关热力学性能如下所示。

物性值	单位	索阿诺尔 TM			
		29mol%	32mol%	38mol%	44mol%
融点	(C)	188	183	173	164
比热 30℃	(Cal/g.℃)	0.35	0.37	0.40	0.41
比热 100℃	(Cal/g.℃)	0.55	0.58	0.65	0.67
比热 230℃	(Cal/g.℃)	0.65	0.73	0.85	0.88
密度 20℃	(g/cm ³)	1.21	1.19	1.17	1.14
熔融密度 220℃	(g/cm ³)	1.09	1.07	10.4	1.00
热传导率 59℃	(Cal/sec.cm.°C)	7.9×10^{-4}	7.4×10^{-4}	7.1×10^{-4}	7.1×10^{-4}
热传导率 142℃	(Cal/sec.cm.°C)	6.7×10^{-4}	6.5×10^{-4}	6.4×10^{-4}	6.3×10^{-4}

三菱化学株式会社

Soarnol Dept. Polymers Division, Polymers & Compounds/MMA Business Group 邮编 100-8251 东京都千代田区丸之内 1-1-1 皇宫大厦 TEL +81-3-6748-7803 FAX +81-3-3286-1239

- ●本产品目录中包含的信息和数据为截至 2022 年 7 月的内容。
- ●本产品目录中的内容可能会有变更, 恕不另行通知。
- ●由于印刷特性,色调可能与实物有所差异。
- ●未经事先书面同意,严禁转载本产品目录中包含的任何数据或信息。