

“索阿诺尔™”对有机溶剂的阻隔性

下表为“索阿诺尔™”对有机溶剂的阻隔效果。

样品	厚 (μm)	透过度($\text{mg} / \text{cm}^2 \cdot \text{day}$) 20℃	
		氯仿	煤油
索阿诺尔™ 32mol%产品	20	0.20	<0.005
索阿诺尔™ 44mol%产品	20	0.31	<0.005
延伸 Ny	25	1.35	0.03
PET	25	31.0	0.05
KON	15	0.87	<0.005